

## HB Body 260 Bodyfiller

Polyesterový stříkáčím tel

- Do těžko dostupných míst
- Vyrovnání velkých ploch

Dvousložkový polyesterový stříkáčím tel **k aplikaci na velké plochy nebo do míst těžko přístupných špachtlí**. Má skvělé vyrovnávací vlastnosti pro malé nerovnosti a rýhy. Nanáší se stříkáčím pistolí s průměrem trysky 2,5 - 3 mm s tlakem 3-5bar. Z důvodu vysoké tixotropnosti materiálu musíme tužidlo přidávat postupně. Schne 2-3 hod. při teplotě 23°C. Po vysušení se snadno brousí a tvaruje brusným papírem P120-240 a vytváří hladký povrch bez pórů. V případě potřeby může být ředěn pouze polyesterovým ředidlem BODY POLY 780.



**Odstín:** Běžová

### Informace k aplikaci

Aplikujte pouze s 260 Body Hardener a s ředidlem Hb Body 780. Dobře promíchejte. Netužte více než 5%, může to způsobit skvrny na finálním laku.



**Poměr tužení:** 100:5 (5% tužidla)



**Tužidlo:** 260 Body Filler hardener



**Ředění:** 5-10% BODY POLY 780 POLYESTER THINNER



**Doba schnutí:** 2-3h /23°C



**Doba schnutí IR:** 6 - 10 min vzdálenost IR panelu 60-70cm



**Nastavení stříkáčím pistole UBS:** tryska 2,5-3 mm, Tlak 3-5 bar.



**Broušení za sucha:** P120- P240



**Balení:** 1l, 15l

**Měrná hmotnost:** 1.40g/cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 72%

**Čistění:** Hb Body 767 ECO Nitro Thinner

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** dýchacích cest a očí.

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 250 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 240 g/l.