

## HB Body 930 Bitumen

Nepřelakovatelná stále pružná izolační hmota

- Trvalá pružnost
- Dobrá přilnavost
- Aplikace štětkou nebo stříkáním

Bitumenový tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku s ochranou proti korozi a mechanickému poškození podvozku. Má velmi dobrou přilnavost a trvalou pružnost. Používá se na spodní části karoserie. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 10-20% pro vytvoření jemnější struktury. Nanáší se štětcem nebo speciální stříkací pistolí (HB Body UBS) tlakem 5-6 barů. Nedá se přelakovat.



**Odstín:** Černá

### Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 930 musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal. Jemnější lze dosáhnout přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 5-10 %).



**Tužidlo:** Netuží se



**Ředění:** Jen pro dosažení jemnější struktury 10-20 % ředidlo Body 767 Eco Thinn



**Odvětrání:** 10 - 15min při 23°C



**Doba schnutí:** 2 - 6hod při 23°C



**Protřepání:** 2-3 min



**Nastavení stříkací pistole UBS:** 3 - 4 bar



**Balení:** kartuš 1l, sprej 400ml, plechovka 1kg, 2,5kg, 5kg, 20kg

**Teoretická vydatnost:** 4 - 5 m<sup>2</sup>/l při vrstvě 100 μm (4mm) suché vrstvy

**Měrná hmotnost:** 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Pevný obsah:** 68%

### Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice