



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, CZ
tel.: 577 105 676, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz
www.matadorfix.cz

Mafix

Zebrakryl® 75

Stručná charakteristika:

ZEBRAKRYL® 75 je bílý homogenní roztok na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a aditiv v organických rozpouštědlech. Je určen především pro trvalé vodorovné značení komunikací s různým povrchem (asfalt, beton).

Vlastnosti:

Barva:	bílá
Sušina:	min. 75 %
Konzistence (Ford. pohárek Ø4):	25 - 45 sekund
Doba zasychání:	20 minut (23 ± 2 °C)
Hustota:	1,60 ± 0,15 g.cm ⁻³
Spotřeba na jeden nátěr:	820 g/m ²
Tloušťka mokrého filmu:	cca 0,50 mm
Ředidla:	Ředidlo ZEBRA (PND 684 021 - 97)
Záruční doba:	24 měsíců ode dne výroby
Podmínky nanášení:	teplota vzduchu: min. + 5 % teplota podkladu: min. + 5 °C relativní vlhkost: max. 80 %

Návod na použití:

Před použitím je potřeba nátěrovou hmotu dokonale promíchat. Stroj musí být před použitím dokonale vyčištěn a zbaven zbytků předcházející nátěrové hmoty. ZEBRAKRYL®75 se nedoporučuje míchat s jinými druhy nátěrových hmot. Při manipulaci a plnění stroje nesmí dojít ke kontaminaci nátěrové hmoty s vodou, na povrch vozovky se nanáší běžnými aplikačními stroji nebo ručně štětcem či válečkem. Podklad musí být suchý, očištěn od hrubých nečistot, prachu a olejových skvrn. Po nanesení se nátěr nechá dokonale zaschnout, čas zasychání závisí na podmínkách nanášení (teploty, relativní vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a dalších činitelů). Optimální teplota pro nanášení je 20 - 30 °C. Nátěry ZEBRAKRYL®75 odolávají povětrnostním vlivům a běžným posypovým materiálům. Vzhledem k dobré soudržnosti jednotlivých vrstev je možné staré nátěry obnovovat přímo dalším přestříkáním nebo přetřením. Na získání reflexního účinku barvy se používají skleněné kuličky - upravovaná hydrofobní balotina Sovitec MBG1B2T(P) nebo Interminglass 125-630 MB9B2H o zrnitosti 125 - 630 µm a to dodatečným posypem čerstvého nátěru. Spotřeba balotiny je 250 g/m².

Balení:

Nevratné obaly o obsahu 5 l (7,5 kg), 25 l (35 kg) nebo sudy 200 l (250 kg).

Skladování:

ZEBRAKRYL®75 se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozsahu +5 až +30 °C. Vyprázdněné obaly je nutné odevzdat do separovaného sběru.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

ZEBRAKRYL®75 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s nátěrovou hmotou je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Záruční doba:

Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit k jiným účelům než je předepsáno, je nutno si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za jakých bude prováděno. Na takto použité výrobky se nevztahuje záruka.

Celkový přehled o našem výrobním programu najdete ve firemních katalogu. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici pracovníci našeho technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.